

TECHNICKÝ LIST 04.001.02-cze

VÝROBKY PRO DEKORATIVNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

JUB DECOR MARMORIN SHINE

Ochranný vosk

1. Popis, použití

JUB DECOR MARMORIN SHINE je prostředek vyrobený na základě vodní disperze vosků, určený na ochranu zdva upraveného materiálem JUB DECOR MARMORIN – dekorativní akrylátový tmel.

Nátěr výrobkem JUB DECOR MARMORIN SHINE povrchu dodá lesk a vodoodpudivost a umožní jeho lepší a snazší čištění.

2. Balení, barevné odstíny

plastové nádoby 0,65 l

3. Technické údaje

hustota (kg/dm ³)	1,0
obsah těkavých organických látek (VOC) g/l	< 19 požadavek EU VOC – kategorie A/g (od 01.01.2010): < 30
doba schnutí – T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (hodin)	suchý na dotyk ~ 2
	vhodný pro další úpravy ~ 6

hlavní složky: technické vosky, voda.

4. Nanášení

Nádoby před použitím důkladně protřepat.

JUB DECOR MARMORIN SHINE se nanáší v jedné nebo dvou vrstvách měkkou textilií nebo houbou na poslední, již vyleštěnou vrstvu dekorativního tmelu JUB DECOR MARMORIN. Ochranný vosk JUB DECOR MARMORIN SHINE ihned po jeho nanesení vyleštíme. Krouživými pohyby nejprve leštíme jemným tlakem suché měkké textilie na podklad, pak kvalitu leštění stupňujeme až dosucha, dokud povrchová úprava nedostane požadovaný lesk.

Natírání je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %.

Přibližná resp. průměrná spotřeba (při jednovrstvém nanášení): JUB DECOR MARMORIN SHINE ~ 50 ml/m ²



5. Čištění náradí, nakládání s odpadem

Náradí ihned po použití důkladně omyjte vodou.

Nepoužitý materiál lze uchovat v dobře uzavřeném balení pro případné opravy nebo pozdější použití. Nepoužitelné tekuté zbytky nevylévejte do kanalizace, vodotečí ani do země ani je neodstraňujte společně s domovním odpadem. Smíchejte je s cementem (lze přidat ztvrdlé zbytky malty, písek nebo piliny) a ztvrdlé je odložte na skládku stavebního (klasifikační číslo: 17 09 04) nebo komunálního (klasifikační číslo 08 01 12) odpadu.

Očištěné obaly lze recyklovat.

6. Pokyny pro bezpečné zacházení

Dbejte obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost stavebních resp. malířských prací. Použití zvláštních osobních ochranných prostředků ani dodržování zvláštních opatření pro bezpečnost práce nejsou potřebné.

Oči v případě zasažení ihned důkladně vymývejte vodou.

7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C, mimo dosah dětí; chraňte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUIT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 24 měsíců.

8. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované resp. předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje každodenní kontrolu ve vlastních laboratořích a občasnou kontrolu v Zavodu za gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

9. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: **TRC-084/13-pek-cze**, 07. 10. 2013

JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko
Česká republika

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz

