

TECHNICKÝ LIST 20.17.01-CZE
 DEKORATIVNÍ OCHRANA DŘEVA

JUBIN LASUR CLASSIC

1. Popis, použití

JUBIN LASUR CLASSIC je tenkovrstvý ochranný dekorativní nátěr na dřevo, který se používá v interiéru i v exteriéru. Odstíny mohou být namíchány dle barevného vzorníku. Bezbarvé a bílé lazury nejsou vhodné pro venkovní použití. Suchá vrstva lazury JUBIN LASUR CLASSIC je transparentní a zachovává přirozený vzhled dřeva. Barva se snadno roztírá a dobře kryje.

2. Balení, barevné odstíny

plechové nádoby 0,75l, 2,5l a 5l:

Odstíny:

- bílá 11, bezbarvá 12, borovice 13, modřín 14, buk 15, ořech 16, teak 17, eben 22, mahagon 23, palisandr 24 a dub 93.

Odstíny ve vzorníku jsou pouze informativní. Mohou se lišit podle druhu a úpravy dřeva a počtu nanesených vrstev.

3. Technické údaje

hustota (kg/dm ³)	0,83 – 0,87 (mimo bílé) 0,91 – 0,94 (bílá 11)	
viskozita DIN		
obsah těkavých organických látek (VOC) (g/l)	< 695 g/l Splňuje požadavky EU (VOC) pro podkategorii A/f, limit VOC pro maximální obsah VOC je 700 g/l. (2010)	
bod vzplanutí	> 60°C	
doba schnutí T = +20 °C, rel. vl. vzduchu = 65 % (hod.)	suchý na dotyk	6 - 12
	vhodný pro další úpravy	12 - 24

hlavní složky: alkydové pojivo, transparentní pigmenty, aditiva, organické rozpouštědlo.

4. Příprava podkladu a barvy a její nanášení

Lazuru JUBIN LASUR CLASSIC před použitím dobře promíchejte. Barva je připravena k použití, není nutné ji dále ředit. Povrch musí být suchý, čistý a zbavený starých nátěrů (ty obruste brusným papírem hrubosti 120 – 180). Barvu nanášejte ve dvou až třech vrstvách na dřevo v interiéru, v exteriéru jsou nutné tři vrstvy. JUBIN LASUR CLASSIC neobsahuje insekticidy a fungicidy. Dřevo v exteriéru je nutné nejprve ošetřit jednou vrstvou výrobku JUBIN LASUR PRIMER S. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo houbou. Druhou vrstvu je možné nanášet po 12 – 24 hodinách. Na omak je barva suchá po 6 – 12 hodinách. Staré nátěry je třeba obrousit brusným papírem (hrubost 180) nebo drátěným kartáčem a prach omést nebo otřít. Použité nástroje čistěte ředidlem JUBIN CLEANER. Čím nižší teplota, tím schne barva hůře. Barvu nenanášejte při teplotách nižších než 10 °C a vyšších než 30 °C nebo na přímém slunci. Odstín barvy závisí na typu a zpracování dřeva a na počtu nanesených vrstev (odstín bude tmavší, nanesete-li více vrstev).



systém	druh barvy	interiér	chráněný exteriér	exteriér	exponovaný exteriér	systémové produkty
Systém pro ochranu dřeva	Transparentní nátěr – textura dřeva je viditelná	+				2-3 x JUBIN LASUR CLASSIC
Systém pro ochranu dřeva - obnova dřevěných povrchů	Transparentní nátěr – textura dřeva je viditelná	+				2-3 x JUBIN LASUR CLASSIC
Systém pro ochranu dřeva - ochrana dřeva proti houbám a dřevokaznému hmyzu	Transparentní nátěr – textura dřeva je viditelná					3 x JUBIN LASUR CLASSIC
						1 x JUBIN LASUR PRIMER S + 3 JUBIN LASUR CLASSIC

Spotřeba:

JUBIN LASUR CLASSIC: 1 litr výrobku stačí na 9 až 12 m² v jedné vrstvě, závisí na druhu a opracování dřeva.

5. Čištění nářadí, nakládání s odpadem

Nářadí ihned po použití očistěte přípravkem JUBIN CLEANER. Případně skvrny na různých površích nelze odstranit!

Tekuté zbytky směsi nevylévejte do kanalizace, vodotečí ani do země ani je neodstraňujte společně s domovním odpadem. Podle předpisů o nakládání s odpady jsou klasifikovány jako odpad s číslem 08 01 11, musí být uloženy na speciální skládku nebo odvezeny autorizovaným držitelem oprávnění pro sběr nebezpečného odpadu. Odpad z obalu s klasifikačním číslem 15 01 04 se ukládá na speciální skládku pro tento druh odpadu.

6. Pokyny pro bezpečné zacházení a první pomoc

Vedle obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost stavebních resp. truhlářských prací dbejte také zvláštních pokynů v bezpečnostním listu. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte vdechování par – na pracovišti zabezpečte dobré větrání a odsávání. Zabraňte styku s kůží a očima – používejte ochranný oděv a obuv, rukavice a ochranné brýle.

N



Nebezpečný pro životní prostředí



Specifická rizikovitost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání	R10	Hořlavý.
	R51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
	R66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
	R67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
	S2	Uchovávejte mimo dosah dětí.
	S24	Zamezte styku s kůží.
	S25	Zamezte styku s očima.
	S43	V případě požáru použijte hasicí prášek. Nikdy nepoužívat vodu!
	S60	Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
	S61	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

7. Údržba a obnova natřených povrchů

Povrchy natřené barvou JUBIN LASUR CLASSIC nevyžadují speciální údržbu. Prach lze snadno omést, vysát, otřít měkkým hadříkem nebo omýt vodou.

8. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

V originálně uzavřeném obalu skladujte při teplotě +5 °C až +25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením, mimo dosah dětí!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 3 roky.

9. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované resp. předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje každodenní kontrolu ve vlastních laboratořích a občasnou kontrolu v Zavodu za gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

12. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Barevný odstín se oproti odstínu ve vzorníku resp. oproti schválenému vzorku (předloze) může lišit v souladu s interními normami. Pro kontrolu je směrodatný správně usušený vzorek odstínu, nanesený na testovací podklad a uložený v TRC JUB d.o.o.

Odlišnost barevného odstínu, která je důsledkem nevhodných pracovních podmínek, jiné přípravy barvy než je uvedeno v tomto technickém listu, její nanesení na nesprávně připravený (vlhký resp. nedostatečně suchý) podklad, nemůže být předmětem reklamace.

Označení a datum vydání: R-SRB; LP/v-2/ AR, 11.09.2014., 11.09. 2014



JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko
Česká republika

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

