

TECHNICKÝ LIST 01.03.10-CSY



AKRINOL Super grip plus

Speciální nátěr na hladké a nesavé povrchy

1. Popis, použití

AKRINOL Super grip plus je středně zrnitý, modře zbarvený nátěr, vyrobený na bázi styrén-akrylátových pojiv a silikátových plniv. Slouží především jako adhezni můstek při lepení nových keramických obkladů na staré keramické obklady. Používá se také jako základní nátěr starých keramických obkladů, velmi hladkých betonových povrchů, OSB desek, vláknocementových a sádkartonových desek, středně hutných dřevovláknitých desek (MDF), Marmorinu (spatolato) a starých dostatečně soudržných nátěrů před lepením různých obkladů a před aplikací stěrkových hmot. Rychle schne a dosahuje plné pevnosti, proto je velmi odolný vůči mechanickému poškození.

2. Barevné odstíny

- modrá

3. Technické údaje

Balení	2 kg	
Hustota	~1,1 kg/dm ³	
Ředění vodou hmotnostně	0 %	
Doba schnutí T = +20 °C, relativní vlhkost vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	~0,5 h
	Vhodný pro další úpravy	~3 h
	Dosažení odolnosti povrchu proti omytí srážkovou vodou	~24 h
Obsah těkavých organických látek (VOC)	2 g/l	
Požadavek EU VOC - kategorie	A/g < 30	
Spotřeba	80-150 g/m ²	

Doporučený počet vrstev	1
Přilnavost (EN1348) *v systému pokládky keramických obkladů	>= 1 Mpa
Absorpce vody w24 (EN 1062-3)	<0,1 kg/m ² *h _{0,5}
Absorpce vody - třída	W3

4. Podmínky provádění

Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí od +5 °C do +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesahovat 80 %.

Fasádní plochy chraňte před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem fasádními závěsy nebo jiným vhodným způsobem, avšak ani s nimi není dovoleno za deště, mlhy a silného větru (≥ 30 km/h) tyto práce provádět.

5. Příprava podkladu

Podklad, na který se AKRINOL Super grip plus bude nanášet, musí být čistý, suchý a odmaštěný. Betonové podklady musí být staré nejméně 28 dní (max. 3 % vlhkost). Staré nesoudržné nebo vodou ředitelné nátěry, tmely a jiné dekorativní vrstvy zcela odstraňte.

6. Nanášení nátěru

Před aplikací přípravku promíchejte, aplikuje se neředěný. Množství potřebné k natření jednotlivých ploch se vypočítá nebo odhadne na základě jejich velikosti a údajů o průměrné spotřebě. Ve specifických případech se spotřeba stanoví zkouškou na dostatečně velké testovací ploše. Přípravek se nanáší válečkem nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních barev. Jednotlivé plochy natírejte souvisle bez přerušení od jednoho okraje ke druhému.

Časový interval mezi nanesením základního nátěru a prováděním navazujících prací by měl být 4–24 hodin. Při vysokých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu může tato doba být i kratší než 4 hodiny.

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit.

7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotách +5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením, uchovávejte mimo dosah dětí! NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném obalu: nejméně 12 měsíců.

8. Ostatní informace

Technické listy jsou zpracovány na základě našich zkušeností s cílem, aby při použití výrobku bylo dosaženo optimálních výsledků. Za škody způsobené nesprávnou volbou výrobku, jeho nevhodným používáním nebo nekvalitním zpracováním nepřebíráme odpovědnost. Výrobce neodpovídá za vady a nedostatky v případech, kdy byl podklad pro aplikaci výrobku nedostatečně nebo nesprávně připraven nebo byly pro jeho přípravu použity nekvalitní materiály jiných výrobců. V případě nanášení výrobku na podklady se stávajícími povrchovými úpravami nebo s materiály jiných výrobců je nutné všechny zamýšlené postupy předem vyzkoušet v souladu s platnými návody na testovací ploše.

Bezpečnostní opatření: Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: ASP-SRB-01/24, 20.10.2025