

TECHNICKÝ LIST 01.04.02-CSY



ALGICIDE Plus concentrate

Prostředek na ničení řas a plísní na zdivu

1. Popis, použití

ALGICIDE Plus concentrate je koncentrovaný bezbarvý roztok biocidních látek ve vodě, který proniká hluboko do podkladu a účinně působí na široké spektrum řas a plísní na zdivu. Lze ho použít na všechny běžné druhy fasádních a vnitřních stavebních povrchů v obytných, firemních i veřejných budovách. Používá se výhradně jako samostatný léčebný prostředek, nikdy ne jako přísada do fasádních nebo malířských barev a jiných nátěrů, dekorativních omítek apod.

Zatřídění podle Zákona o biocidech: PT10 - přípravek na ochranu zdiva.

2. Barevné odstíny

- Bezbarvý

3. Technické údaje

Balení	0.5 l, 5 l
Hustota	1 kg/dm ³
Ředění vodou - poměr	1:4
Doba schnutí	8-12 h
T = +20 °C, relativní vlhkost vzduchu = 65 %	
Spotřeba (závisí na hrubosti a savosti podkladu)	10-20 ml/m ²
Doporučený počet vrstev	1-2

4. Podmínky provádění

Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí od +5 °C do +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesahovat 80 %.

Fasádní plochy chraňte před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem fasádními závěsy, avšak ani

s nimi není dovoleno za deště, mlhy a silného větru (≥ 30 km/h) tyto práce provádět.

5. Návod k použití

Napadené fasádní povrchy omyjte proudem vody, interiérové vlhkým hadříkem nebo houbou. Před použitím nádobu protřepejte. Suché povrchy se natírají zředěným přípravkem ALGICIDE Plus concentrate (ALGICIDE Plus concentrate : voda = 1 : 4, což odpovídá 200 g/l). U silně napadených povrchů se doporučuje aplikaci opakovat. Za normálních podmínek je druhá aplikace možná po 8 až 12 hodinách. Produkt se nanáší štětcem nebo malířským válečkem. Stříkání přípravku zařízeními na stlačený vzduch nebo tlakový plyn není povoleno. Nové vrchní dekorativní nátěry lze nanášet na povrchy natřené zředěným přípravkem ALGICIDE Plus concentrate až po jeho úplném uschnutí – obvykle je to 8 až 12 hodin po jeho poslední aplikaci.

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou.

6. Zdravotní nezávadnost

Nátěr po uschnutí není zdraví škodlivý.

7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotách $+5$ °C až $+25$ °C. Chraňte před přímým slunečním svitem, uchovávejte mimo dosah dětí! NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném obalu: nejméně 24 měsíců.

8. Ostatní informace

Technické listy jsou zpracovány na základě našich zkušeností s cílem, aby při použití výrobku bylo dosaženo optimálních výsledků. Za škody způsobené nesprávnou volbou výrobku, jeho nevhodným používáním nebo nekvalitním zpracováním nepřebíráme odpovědnost. Výrobce neodpovídá za vady a nedostatky v případech, kdy byl podklad pro aplikaci výrobku nedostatečně nebo nesprávně připraven nebo byly pro jeho přípravu použity nekvalitní materiály jiných výrobců. V případě nanášení výrobku na podklady se stávajícími povrchovými úpravami nebo s materiály jiných výrobců je nutné všechny zamýšlené postupy předem vyzkoušet v souladu s platnými návody na testovací ploše.

Bezpečnostní opatření: Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TDS 130/25-čad, 02.02.2026