

## TECHNICKÝ LIST 01.01.02-CSY



# DRYWALL Primer

## Vnitřní základní nátěr na sádrokarton

### 1. Popis, použití

DRYWALL Primer je bílá krycí barva na zdivo, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Používá se jako základní nátěr na vnitřní stěny a stropy před jejich natíráním silikátovými malířskými barvami nebo disperzními malířskými barvami s nižší krycí schopností. Je vhodný na různé minerální a jiné podklady. Sjednocuje (egalizuje) podklad z hlediska nasákavosti a zlepšuje přídržnost následných vrstev, mimo jiné také silikátových barev na beton, sádrové omítky i starší pevné nátěry, překryje také různé druhy vodou nerozpustných skvrn. Je zvláště vhodný na povrchy suché výstavby (zejména sádrokartony) před jejich natíráním malířskou barvou v případech, kdy podklad je upraven v kvalitě Q2 (jsou pouze přetmeleny spáry, není celoplošná stěrka), neboť přispívá ke stejnoměrnému vzhledu vrchní malby i při pohledu na stěnu pod ostrým úhlem.

### 2. Barevné odstíny

- bílá (odstín 1001)

### 3. Technické údaje

|                                              |                           |      |
|----------------------------------------------|---------------------------|------|
| Balení                                       | 5 l                       |      |
| Hustota                                      | ~1,615 kg/dm <sup>3</sup> |      |
| Ředění vodou objemově                        | 10 %                      |      |
| Doba schnutí                                 | Suchý na dotyk            | ~2 h |
| T = +20 °C, relativní vlhkost vzduchu = 65 % | Vhodný pro další úpravy   | 12 h |
| Obsah těkavých organických látek (VOC)       | 5 g/l                     |      |
| Požadavek EU VOC - kategorie                 | A/g <30                   |      |
| Spotřeba                                     | 130-150 g/m <sup>2</sup>  |      |
| Doporučený počet vrstev                      | 1                         |      |

#### 4. Podmínky provádění

Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí od +5 °C do +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesahovat 80 %.

#### 5. Příprava podkladu

Podkladem mohou být vnitřní stěnové nebo stropní povrchy – štukové vápenné, vápenocementové nebo cementové omítky, beton, sádkartonové, vláknocementové desky, dřevotřísky a nepříliš hrubé dekorativní omítky různých druhů. V každém případě musí podklad být pevný, suchý a čistý, bez nesoudržných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot.

Doba schnutí nových omítek a vyrovnávacích hmot je za normálních podmínek ( $T = +20\text{ °C}$ , rel. vlhkost vzduchu = 65 %) nejméně 1 den na každý milimetr tloušťky, u betonových povrchů je doba schnutí nejméně jeden měsíc. Při obnovovacích nátěrech z podkladu zcela odstraňte všechny staré, nesoudržné a vodou snadno rozpustné vrstvy barev, omítek, nástřiků a jiných dekorativních úprav.

V případě jakýchkoli vysrávek poškozených povrchů je třeba postupovat tak, aby opravené plochy byly z hlediska struktury maximálně stejnoměrné.

Styky sádkartonových desek upravených v kvalitě Q2 (jsou pouze přetmeleny spáry, není celoplošná stěrka) musí být jemně přebroušeny a vyrovnány do roviny desek bez viditelných rozdílů vzhledu a struktury.

#### 6. Nanášení nátěru

Výrobek před použitím důkladně promíchejte, podle potřeby ho lze naředit vodou do 10 %. Základní nátěr se nanáší válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 - 20 mm mm; lze použít přírodní nebo umělé rouno, resp. textilní potah z různých syntetických vláken – syntetická vlákna - polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester), malířským štětcem vhodným k nanášení disperzních nátěrů nebo stříkáním, obvykle v jedné vrstvě. Při nanášení válečkem používejte vhodnou odkapávací mřížku.

Nespotřebovanou neředěnou barvu lze pro případné opravy nebo pozdější použití po omezenou dobu uchovat v důkladně uzavřeném obalu.

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit.

#### 7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotách +5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním svitem, uchovávejte mimo dosah dětí! NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném obalu: nejméně 12 měsíců.

#### 8. Ostatní informace

Technické listy jsou zpracovány na základě našich zkušeností s cílem, aby při použití výrobku bylo dosaženo optimálních výsledků. Za škody způsobené nesprávnou volbou výrobku, jeho nevhodným používáním nebo nekvalitním zpracováním nepřebíráme odpovědnost. Výrobce neodpovídá za vady a nedostatky v případech, kdy byl podklad pro aplikaci výrobku nedostatečně nebo nesprávně připraven nebo byly pro jeho přípravu použity nekvalitní materiály jiných výrobců. V případě nanášení výrobku na podklady se stávajícími povrchovými úpravami nebo s materiály jiných výrobců je nutné všechny zamýšlené postupy předem vyzkoušet v souladu s platnými návody na testovací ploše.

Bezpečnostní opatření: Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TDS 030/25-čad, 18.11.2025