

## TECHNICKÝ LIST 15.04.12.02-cze

### TĚSNICÍ HMOTY



## JUBOFLEX MS FLEX

MS polymerová těsnící a lepicí hmota

### 1. Popis, použití, vlastnosti

JUBOFLEX MS FLEX je jednosložková těsnící hmota pro stavebnictví, vyrobená na základě hybridního MS polymeru. I při nízkých teplotách se dobře vytlačuje z kartuše, při aplikaci do svislých spár nesijízdí, její smršťování během vytvrzování je minimální, a to méně než 1 %. Výborně drží na betonu, dřevu, umělých hmotách, cihlách, hliníku, oceli, mědi a jiných stavebních materiálech. Je chemicky neutrální, bez zápachu, neobsahuje organická rozpouštědla, izokyanáty ani silikon. Lze ji přetírat většinou vodou ředitelných, epoxidových a polyuretanových barev a lakov. Má dobrou odolnost proti UV záření a vysokou odolnost proti stárnutí. Je odolná proti vodě, alifatickým rozpouštědům, minerálním olejům a jiným mastnotám, ředěným organickým kyselinám a zásadám, není odolná proti účinkům aromatických ředitel, koncentrovaných kyselin a chlorových uhlovodíků.

Použití:

- vyplňování a těsnění styčných spár mezi stejnými nebo různými stavebními materiály (beton, dřevo, keramické dlaždice, kámen, cihly, sklo, ocel, hliník, měď apod.), kde z důvodu teplotních změn dochází k velkým dilatacím a velkému zatížení těsnící hmoty;
- vyplňování dilatačních spár a mezí mezi stavebními prefabrikáty, spoje na povrchu zdíva;
- těsnění styků skla s dřevěnými, kovovými nebo plastovými rámy (okna, zimní zahrady, skleníky);
- vypříjemný a těsnění jakýchkoli spár, kde potřebujeme spárovací hmotu nabarvit, k čemuž nejsou silikonové těsnící hmoty použitelné;

Kromě těsnění lze JUBOFLEX MS FLEX použít i k méně náročnému lepení (např. dřevo, plast, EPS, ozdobné lišty...)


### 2. Balení, barevné odstíny

kartuše 290 ml (12 kusů v kartonu)

barevné odstíny: šedá (RAL 7030), bílá (RAL 9016)

### 3. Technické údaje

Čerstvá hmota	
Základ	hybridní MS polymer
Vzhled	pastózní hmota
Způsob tvrdnutí	vzdušná vlhkost
Hustota	$1460 \pm 10 \text{ kg/m}^3$



Doba tvorby filmu T = +23 °C, rel. vlhkost = 50 %	20 – 30 min.
Doba tvrdnutí T = +23 °C, rel. vlhkost = 50 %	2 – 3 mm / den
Teplota při nanášení	+5 °C až +40 °C



<b>Vytvrzená hmota</b>	
Tvrdost Shore A ISO 868	15 – 20
Změna objemu ISO 10563	<1%
Pevnost v tahu EN 28339	0,40 – 0,60 MPa
Modul pružnosti (100 %) EN 28339	0,20 – 0,30 MPa
Protažení při přetržení EN 28339	600 – 700 %
Pevnost v tahu ISO 37	1,00 – 1,40 MPa
Protažení při přetržení ISO 37	500 – 700 %
Teplotní stálost	-40 °C až +90 °C
Doba, po které je nanesenou hmotu možno natírat T = +20 °C, rel. vlhkost = 65 %	24 hodin při tloušťce 3 mm 48 hodin při tloušťce 5 mm

#### 4. Příprava podkladu

Styčné plochy musí být suché, pevné a čisté. Ze spáry odstraníme prach, výčnělky, uvolněné nebo nesoudržné částice, olejové a jiné mastné povlaky. Lepší přilnavosti hmoty k poréznímu povrchu docílíme použitím vhodného základního nátěru (např. KVZ 16, výrobce TKK). Pro lepší vzhled utěsněné spáry chráníme její okraje samolepicí zakrývací páskou.

Optimálních pružnostních vlastností těsnicí hmoty aplikované do spáry docílíme pouze při správném poměru šířky a hloubky spáry, který musí být 2 : 1, nejvýše 1 : 1. Do spáry vložíme vhodný inertní materiál (pěnový polyetylén, polyuretan), aby se těsnicí hmota nemohla zachytit na dně spáry (viz obrázky). Minimální šířka spáry je 6 mm, maximální 20 mm.

#### Způsob provedení spár:



## 5. Návod k aplikaci

Kartuši nahoře u závitu odřízneme a našroubujeme na ni nástavec, který podle šířky spáry šikmo odřízneme. Takto připravenou kartuší vložíme do pistole. Těsnicí hmotu nanášíme co nejrovnoučkou. Při přerušení práce nebo při výměně kartuše uvolníme páku na pistoli a píst vytáhneme dozadu. Hmotu aplikovanou do spáry urovňáme vhodným náradím nebo prstem, namočeným v mýdlové vodě.

Samolepicí zakrývací pásku odstraníme ihned po nanesení hmoty, resp. před tím, než hmota začne tvrdnout. Povrchy umazané hmotou je za čerstva možné očistit lihem, vytvrzenou hmotu lze odstranit již jen mechanicky.

Nanášení těsnicí hmoty je možné pouze za vhodných povětrnostních, resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +40°C, relativní vlhkost vzduchu do 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a slunečním svitem chráníme fasádními závesy, PE fólií apod., avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru ( $\geq 30$  km/h) tyto práce provádět.

Odlonosti čerstvě utěsněných spár proti poškození srážkovou vodou je za normálních podmínek ( $T = +20$  °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) dosaženo nejpozději za 24 hodin.

Spotřeba těsnicí hmoty závisí na šířce a hloubce spár. Přibližné údaje o délce spár (v běžných metrech), které lze utěsnit hmotou z jedné kartuše (290 ml), jsou uvedeny v následující tabulce.

Hloubka spáry (mm)	Šířka spáry (mm)					
	6	8	10	12	15	20
6	8,3 m	6,2 m	5,0 m	4,2 m		
8		4,7 m	3,7 m	3,1 m	2,5 m	
10			3,0 m	2,5 m	2,0 m	1,5 m
12				2,1 m	1,7 m	1,2 m
15					1,3 m	1,0 m
20						0,75 m

## 6. Čištění nářadí, nakládání s odpadem

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte lihem nebo ředidlem, vytvrzenou hmotu lze odstranit již jen mechanicky.

Nepoužitou hmotu lze uchovat v dobře uzavřeném balení pro případné opravy nebo další použití. Ztvrdlé zbytky je odložte na skládku stavebního (klasifikační číslo: 17 09 04) nebo komunálního (klasifikační číslo 08 01 12) odpadu.

Očištěné obaly lze recyklovat.

## 7. Pokyny pro bezpečné zacházení

Dodržujte obecné pokyny a předpisy pro bezpečnost stavebních a malířských prací a pokyny v bezpečnostním listu.

**UPOZORNĚNÍ:** výrobek obsahuje N-(3-(metoxysilyl)propyl) etylendiamin, který může způsobit alergickou reakci!


## 8. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C, v originálně uzavřeném balení, mimo dosah dětí; chráťte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 12 měsíců.

## 9. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované, resp. předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje každodenní kontrolu ve vlastních laboratořích a občasnou kontrolu v Zavodu za gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.



<b>CE</b>	JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani
14	EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-INT
DoP: 86934686	

## 10. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: **TRC-071/14-pek**, 25.07.2014

---

### JUB a.s.

Masarykova 265  
399 01 Milevsko  
Česká republika

T: +420 382 521 187  
F: +420 382 521 810  
E: [jub@jub.cz](mailto:jub@jub.cz)  
I: [www.jub.cz](http://www.jub.cz)



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

