

TECHNICKÝ LIST 15.04.27-CZE
PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMŮ HYDROSOL

HYDROSOL

Těsnicí páska 120

1. Popis, použití

HYDROSOL TĚSNICÍ PÁSKA 120 je trvale pružná těsnicí pryžová páska, oboustranně potažená polyesterovou plstí s nízkým obsahem textílie. Má vysokou pružnost, odolnost vůči alkáliím a teplotám vynikající regenerační vlastnosti a je kompatibilní se silikonem. Je kompatibilní i s polymerními disperzemi, flexibilními minerálními tmely a termosetovými pryskyřicemi, k nimž má vysokou přídržnost. Před použitím s jinými produkty je nutné provést test kompatibility.

2. Balení

TĚSNICÍ PÁSKA HYDROSOL 120 - 10 M
TĚSNICÍ PÁSKA HYDROSOL 120 - 50 M

3. Technické údaje

Název výrobku	HYDROSOL TĚSNICÍ PÁSKA 120 (10M, 50M)
Tloušťka	0,60 mm
Šířka	120 mm
Hmotnost	50 g/m
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd	5 m
Odolnost vůči vodnímu tlaku	Vodotěsnost při 3 barech
Protažení v příčném směru	250 %
Protažení v podélném směru	50 %
Teplotní odolnost	-20 °C až +90 °C

4. Příprava podkladu

Příprava podkladu závisí na použitém hydroizolačním systému.

5. Návod k použití

Těsnicí pásku HYDROSOL TĚSNICÍ PÁSKA 120 nastříhejte na požadovanou délku a vtačte ji do čerstvého tmelu, který slouží jako podkladové lepidlo. Na spojích dbejte na délku přesahů, které by měly být alespoň 5 cm. Jako nářadí k vyhlazení nerovností nebo deformací použijte zednickou lžici. Naneste dvě nebo tři vrstvy a ujistěte se, že páska je zcela



pokryta tmelem.

Při výpočtu spotřeby se počítá s překrytím pásy alespoň o 5 cm.

6. Pokyny pro bezpečné zacházení a ochrana zdraví při práci

Při práci s výrobkem HYDROSOL TĚSNICÍ PÁSKA 120 je třeba dodržovat všeobecné pokyny a předpisy pro bezpečnost při stavebních a malířských pracích. Při manipulaci s HYDROSOL TĚSNICÍ PÁSKOU 120 není nutné používat speciální osobní ochranné prostředky ani dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření.

HYDROSOL TĚSNICÍ PÁSKU 120 znečištěnou tmelem uložte na skládku stavebního odpadu (klasifikační číslo odpadu: 17 09 04) a menší zbytky na skládku komunálního odpadu s ostatním podobným odpadem (klasifikační číslo 20 01 99).

Tento produkt není nebezpečný ve smyslu (německého) zákona o nebezpečných látkách. Lze jej zlikvidovat jako stavební odpad. Nářadí a znečištěné plochy ihned po použití omyjte vodou.

7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení v chladném a suchém prostředí: 24 měsíců.

8. Kontrola kvality

Výrobek nepodléhá nařízení I v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Veškeré záruky na vlastnosti produktu (včetně odstínu) se vztahují pouze na kompletní systém JUB. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TRC-004/22-čad, 29.07.2022

JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko
Česká republika

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018

