

TECHNICKÝ LIST 02.01.35-CZE
VYROVNÁVACÍ HMOTY**JUBOGLET Universal 0-8**

prášková vnitřní vyrovnávací hmota

1. Popis, použití

JUBOGLET Universal 0-8 je sádrová směs, určená k vyrovnávání nerovností na větších stěnových a stropních površích v tloušťce vrstvy do 8 mm. Lze ji použít i ke spárování sádrokartonových desek a k vysprávkám rýh, prasklin a prohlubní hloubky do 8 mm na stěnách a střepech. Vyrovnané povrchy lze natírat všemi běžnými druhy disperzních malířských barev, přičemž je obvykle předem jemně vyrovnáme hmotou JUBOGLET Nivelin, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P25 Fine nebo JUBOLIN P50 Extra fine.

2. Balení

papírové pytle 5 kg a 20 kg

3. Technické údaje

hustota (směs připravená k nanášení) (kg/dm ³)		~ 1,60
tloušťka vrstvy (mm)		max. 8
dobu schnutí - T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (dnů)	vhodný k další úpravě	~ 1 den (při tloušťce 1 mm)
paropropustnost EN ISO 7783-2	koeficient μ (-)	< 10
	hodnota S_d (m)	< 0,01 (při d = 8 mm) třída I (vysoká paropropustnost)
přídržnost ke standardní vápenocementové omítce (1 : 1 : 6) EN 13279-2 (MPa)		> 0,2 – porušení v podkladu (mezi betonem a vápenocementovou omítkou)
přídržnost k sádrokartonové desce (1 : 1 : 6) EN 13279-2 (MPa)		> 0,30

Hlavní složky: sádra, polymerní pojivo, kalcitové plnivo, celulózové zahušťovadlo

4. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Z již natřených povrchů odstraníme všechny uvolněné vrstvy, olejové nátěry, laky a emaily. Plísněmi napadené povrchy je před nanášením vyrovnávací hmoty nutno dezinfikovat (ALGICIDE Plus). Do styků sádrokartonových desek před nanášením hmoty JUBOGLET Universal 0-8 nalepíme bandážovací pásku. Před natíráním ploch vyrovnaných hmotou JUBOGLET Universal 0-8 nebo jinými hmotami na bázi sádry se používá základní nátěr. Doporučuje se JUKOL Primer nebo AKRIL Emulze, v obou případech se ředí vodou 1 : 1.



Před nanášením vyrovnávací hmoty je povinný základní nátěr. Doporučujeme AKRIL Emulzi, ředěnou vodou (AKRIL Emulze : voda = 1 : 1), kterou nanášíme malířským nebo zednickým štětcem, válečkem s dlouhým vlasem nebo stříkáním. S nanášením vyrovnávací hmoty můžeme za normálních podmínek ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) začít 6 hodin po aplikaci základního nátěru.

Přibližná resp. průměrná spotřeba (závisí na savosti a hrubosti podkladu): AKRIL Emulze	90 – 100 g/m ²
--	---------------------------

5. Příprava vyrovnávací hmoty k nanášení

JUBOGLET Universal 0-8 připravíme tak, že suchou směs smícháme s cca 37,5 – 40,0 % vody (cca 0,38 l/kg). Suchou směs vsypeme do odměřeného množství vody a ručně nebo elektrickým míchadlem (za nízkých otáček, abychom nevnašeli do směsi příliš vzduchu) cca 1 minutu mícháme, abychom získali homogenní pastovitou směs bez hrudek.

Připravená maltová směs je zpracovatelná cca 80 minut.

6. Nanášení vyrovnávací hmoty

Hmota se nanáší nerezovým hladítkem nebo (na menší plochy) nerezovou špachtlí. Povrch uhladíme, až když hmota ztratí část vody. Může to být za několik minut až za cca 1 hodinu, podle mikroklimatických podmínek, tloušťky nanesené vrstvy a savosti podkladu.

Vyrovnávací hmotou JUBOGLET Universal 0-8 můžeme také omítnout vnitřní zdívo z pórobetonu (YTONG). Stěny nejdříve natřeme ředěnou AKRIL Emulzí (AKRIL Emulze : voda = 1 : 1). Na takto připravený povrch nanese vyrovnávací hmotu ručně zubovým hladítkem (šířka a hloubka zubů 10 mm) ve dvou vrstvách. Tloušťka spodní vrstvy na podkladu z pórobetonu je ~ 4 mm. Ihned po nanesení hmoty JUBOGLET Universal 0-8 do jejího povrchu zlehka vtiskneme plastifikovanou skleněnou síťovinu. Jakmile vyrovnávací hmota vytvrdne a její vlhkost klesne pod 5 %, nanese vrchní vrstvu v tloušťce ~ 2 mm a povrch co nejlépe uhladíme.

Za normálních podmínek ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) hmota během jednoho až dvou dní ztvdne natolik, že ji lze brousit. Pro následnou úpravu – jemné vyrovnání, natírání – je hmota vhodná až když je suchá, tzn., když její vlhkost klesne pod 5 %. Doba schnutí je v normálních podmínkách ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) 1 den na 1 mm tloušťky. Pro jemné vyrovnání lze použít JUBOGLET Universal 0-8, ale vhodné jsou i hmoty JUBOGLET Nivelin, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P25 Fine a JUBOLIN P50 Extra fine. Před jejich nanášením doporučujeme povrch JUBOGLETU UNIVERSAL penetrovat ředěným JUKOL Primerem (JUKOL Primer : voda = 1 : 1) nebo ředěnou AKRIL Emulzí (AKRIL Emulze : voda = 1 : 1), čímž zajistíme lepší a snazší zpracovatelnost.

Nanášení vyrovnávací hmoty je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu musí být v rozmezí +8 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %.

Přibližná resp. průměrná spotřeba (závisí na tloušťce nanesené vrstvy a hrubosti a rovinnosti podkladu): JUBOGLET Universal 0-8	~ 1,2 kg/m ² na 1 mm tloušťky
--	--

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou.

7. Pokyny pro bezpečné zacházení a ochrana zdraví při práci

Podrobnější pokyny týkající se zacházení s výrobkem, používání osobních ochranných prostředků, nakládání s odpady, čištění nástrojů, opatření první pomoci, varovné štítky, výstražné slova, komponenty, které určují nebezpečí, údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v bezpečnostním listu produktu JUB, který lze získat na webových stránkách nebo na vyžádání od výrobce nebo prodejce. Při použití produktu je nutné dbát pokynů a předpisů z oboru stavebních, malířských a natěračských prací.

8. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Během přepravy chraňte výrobek před vlhkostí. Skladujte v suchých a větraných prostorech, mimo dosah dětí!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 12 měsíců.



9. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované resp. předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje každodenní kontrolu ve vlastních laboratořích a občasnou kontrolu v Zavodu za gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

10. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TRC-016/20-čad-cze, 24. 04. 2020

JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko
Česká republika

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů
ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2015

