

TECHNICKÝ LIST 02.01.39-CZE VYROVNÁVACÍ HMOTY

JUBOLIN P-15 Fill & Fine

Silnovrstvá vnitřní vyrovnávací hmota pro ruční a strojní nanášení

1. Popis, použití

JUBOLIN P-15 Fill & Fine je disperzní vyrovnávací hmota na spárování styků sádkartonových desek i jemné vyrovnávání vnitřních stěnových a stropních povrchů (Q1 – Q4). Je vysoce tixotropní, proto je vhodná také pro úpravy a opravy prohlubní, prasklin a jiných vad a poškození hloubky do 8 mm. Vyrovnané povrchy mají šedobílou barvu a lze je natírat všemi běžnými druhy disperzních malířských barev, lepit na ně tapety nebo je upravovat různými dekorativními technikami.

Hmota má velmi dobrou přdržnost k vápenným, vápenocementovým a cementovým jemným omítkám a sádkartonovým deskám, lze ji použít i k vyrovnání neomítnutého betonu, povrchů z vláknocementových desek, dřevotřísek apod. Je možné ji nanášet i na již natřené povrchy, avšak pouze v případě, že původní nátěry dobře drží na podkladu a nelze je rozmočit vodou.

2. Balení

plastová vědra 25 kg

3. Technické údaje

hustota (kg/dm ³)		~ 1,6
tloušťka vrstvy (mm)		< 8
doba schnutí - T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (hodin)	vhodný k broušení	~ 12
paropropustnost EN ISO 7783-2	koeficient μ (-)	< 40
	hodnota S _d (d = 3 mm) (m)	< 0,12 třída I (vysoká paropropustnost)
přdržnost ke standardní vápenocementové omítce (1 : 1 : 6) - EN 1542 (MPa)		> 0,45

Hlavní složky: acetátové pojivo, jemná kalcitová plniva, lehčená plniva, celulózová a minerální zahušťovadla, voda.

4. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez nesoudržných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Prach a jiné volné nečistoty odstraníme vysavačem nebo ometením. Zbytky bednicích olejů z betonových povrchů omyjeme horkou vodou nebo párou. Z již natřených povrchů odstraníme všechny vodou rozpustné vrstvy, olejové nátěry, laky a emaily. Povrchy napadené plísněmi je nutno před nanášením vyrovnávací hmoty dezinfikovat (ALGICIDE Plus).



Nové podkladní omítky necháme před nanášením vyrovnávací hmoty schnout podle jejich tloušťky na každý cm nejméně 7 až 10 dní, na nové betony můžeme vyrovnávací hmotu nanášet nejdříve jeden měsíc po betonování (uvedené doby schnutí platí pro normální podmínky: $T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. vlhkost vzduchu = 65 %).

Před nanášením vyrovnávací hmoty se doporučuje aplikovat základní nátěr, nutný je na vysoce savé a jinak problematické podklady. Doporučuje se AKRIL Emulze, ředěná vodou (AKRIL Emulze : voda = 1 : 1), která se nanáší malířským nebo zednickým štětcem, válečkem s dlouhým vlasem nebo stříkáním. S nanášením vyrovnávací hmoty můžeme za normálních podmínek ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) začít 6 hodin po aplikaci základního nátěru.

Přibližná resp. průměrná spotřeba: AKRIL Emulze	90 – 100 g/m ²
--	---------------------------

5. Příprava vyrovnávací hmoty k nanášení

JUBOLIN P-15 Fill & Fine před upotřebením promíchejte elektrickým míchadlem, bez ředění vodou.

6. Nanášení vyrovnávací hmoty

Hmotu obvykle nanášíme ve dvou vrstvách. Nanáší se ručně, nerezovým hladítkem, kterým se po pracovní ploše rozprostře a co nejlépe vyrovná. Poslední vrstvu lehce přebrousíme jemným brusným papírem zrnitosti od 80 do 120.

Nanášení vyrovnávací hmoty je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu musí být v rozmezí $+5$ až $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %.

Přibližná resp. průměrná spotřeba při spárování styků SDK resp. Q1:	
JUBOLIN P-15 Fill & Fine	150 – 200 g/m ¹

Přibližná resp. průměrná spotřeba při jednovrstvém nanášení v tloušťce 1 mm resp. Q3 – Q4:	
JUBOLIN P-15 Fill & Fine	1,0 – 1,4 kg/m ² /mm

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou.

7. Pokyny pro bezpečné zacházení a ochrana zdraví při práci

Podrobnější informace týkající se zacházení s výrobkem, používání osobních ochranných prostředků, nakládání s odpady, čištění nářadí, pokyny pro první pomoc, symboly nebezpečnosti, signální slova, nebezpečné komponenty k etiketování, údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku JUB, který je k dispozici na webových stránkách nebo u prodejce. Při použití výrobku je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy z oboru stavebních a malířských prací.

8. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, mimo dosah dětí; chraňte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: 12 měsíců.

9. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované resp. předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje každodenní kontrolu ve vlastních laboratořích a občasnou kontrolu v Zavodu za gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.



10. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TRC-003/20-čad-cze, 13. 01. 2020

JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko
Česká republika

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátu
ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2015

