

TECHNICKÝ LIST 08.07.05-CSY



JUBIZOL Decor dark glitter

Tmavé reflexní krystaly pro dekorativní úpravy fasád

1. Popis, použití

JUBIZOL Decor dark glitter je směs tmavých krystalů s odrazivými účinky (třípytky). Lze je stříkat do čerstvě nanesených minerálních, akrylátových a silikonových dekorativních omítek, do omítky JUBIZOL Kulirplast 1,8 premium a JUBIZOL Kulirplast 1,8 nebo do vydatněji nanesené druhé vrstvy mikroarmovaných fasádních barev. Výrobek není vhodný do silikátových výrobků nebo na hladké podklady. Je určen k použití v exteriéru. Reflexní krystaly vytvářejí na omítkách a barvách přirozené odlesky, které se mění podle úhlu dopadu a zdroje světla (sluneční nebo umělé). Lze je použít na tmavé i světlé odstíny omítek a barev. Tmavé reflexní krystaly jsou odolné vůči povětrnosti a snadno se aplikují.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Nanesené krystaly jsou ostré na dotyk, proto se nedoporučuje jejich použití v místech, kde by mohlo dojít k jejich přímému kontaktu s osobami (úzké balkóny, průchody, prostory pro sportování apod.). Při aplikaci je nutné přiměřeným způsobem chránit pracovníky, ostatní osoby a okolní předměty.

2. Barevné odstíny

Tmavé krystaly s odrazivými účinky.

3. Technické údaje

Balení	8 kg
Hustota	~1,15 kg/dm ³
Rozměry zrn (průměr)	1,25 - 2,5 mm
Nejmenší spotřeba	100
Největší spotřeba	250
Přibližná, resp. průměrná spotřeba	~175

4. Podmínky nanášení

Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí od +5 °C do +30 °C, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesahovat 80 %.

Fasádní plochy chraňte před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem fasádními závěsy, avšak ani s nimi není dovoleno za deště, mlhy a silného větru (≥ 30 km/h) tyto práce provádět.

5. Příprava podkladu

Tmavé reflexní krystaly se stříkají do čerstvě nanesené, uhlazené, resp. strukturálně dokončené omítky nebo do čerstvé druhé vrstvy fasádní barvy (na povrchu těchto vrstev nesmí být ještě vytvořena povrchová membrána nebo nelepivý povlak).

Poznámka:

Doporučuje se tmavé krystaly používat na tmavší a hrubší povrchy. Na hladkých a světlejších površích je obtížnější dosáhnout rovnoměrného rozložení po povrchu. Doporučené odstíny podle barevného vzorníku JUB FAVOURITE FEELINGS jsou: 010A, 010B, 010C, 020A, 020B, 020C, 025A, 025B, 025C, 030A, 030B, 040A, 040B, 040C.

6. Příprava materiálu

Tmavé reflexní krystaly před nanášením nevyžadují žádnou zvláštní přípravu. Potřebné množství (cca 1 – 2 kg) se nasype do zásobníku (násypky) stříkácí pistole a nanáší stříkáním. Používejte ochranné brýle!

7. Aplikace materiálu

K nanášení tmavých reflexních krystalů se používá stříkácí pistole na stlačený vzduch s trychtýřovou násypkou (zásobníkem) o velikosti přibližně 5 litrů. Doporučuje se tryska průměru 4 – 6 mm a pracovní tlak 2,0 – 3,0 bary. Reflexní krystaly se nanášejí do čerstvé omítky nebo do vydatnější druhé vrstvy mikroarmované fasádní barvy kruhovými, svislými nebo vodorovnými pohyby pistole ze vzdálenosti cca 30 – 50 cm od podkladu. Důležité je dodržet na celé ploše stejný postup aplikace, aby se docílilo jednotného vzhledu celé fasády. Nanášení musí proběhnout co nejrychleji, bez přerušování, od jednoho okraje stěny k druhému.

Na vícepodlažní stěnové plochy se výrobek nanáší současně ve všech podlažích lešení; začíná se v nejvyšším podlaží a v dalších se následně navazuje se stupňovitými odstupy. Na větší stěnové plochy je potřeba zajistit dostatečné množství pracovníků se stříkácími pistolemi. Lešení musí být umístěno ve správné vzdálenosti od fasády, aby bylo umožněno stejnoměrné nanášení materiálu. Před započatím prací se doporučuje provést zkušební vzorek na testovací ploše, aby se ověřila požadovaná hustota třípytek a jejich spotřeba. Při vysokých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu nebo za silnějšího větru je doporučeno do omítky přidat JUBIZOL Finish summer additive. Tato přísada prodlouží dobu možného nanášení třípytek do omítky přibližně na dvojnásobek.

Odolnosti proti poškození čerstvě upravených ploch srážkovou vodou (smytí třípytek) je za normálních podmínek ($T = +20$ °C, rel. vlhkost vzduchu 65 %) dosaženo nejpozději za 24 hodin.

8. Údržba a obnova upravených povrchů

Fasádní povrchy upravené tmavými reflexními krystaly nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést, vyluxovat nebo omýt vodou. Povrchy, z nichž není možné nečistoty nebo skvrny uvedeným způsobem odstranit, opatříme renovační vrstvou, která zahrnuje dvouvrstvý nátěr fasádní barvou nebo nanesení nové malty a omítky. Povinný je odpovídající základní nátěr.

9. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Pro skladování a přepravu nejsou stanovena žádná zvláštní omezení. Uchovávejte v suchých prostorech, mimo dosah dětí!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: není omezena.

10. Ostatní informace

Technické listy jsou zpracovány na základě našich zkušeností s cílem, aby při použití výrobku bylo dosaženo optimálních výsledků. Za škody způsobené nesprávnou volbou výrobku, jeho nevhodným používáním nebo nekvalitním zpracováním nepřebíráme odpovědnost. Výrobce neodpovídá za vady a nedostatky v případech, kdy

byl podklad pro aplikaci výrobku nedostatečně nebo nesprávně připraven nebo byly pro jeho přípravu použity nekvalitní materiály jiných výrobců. V případě nanášení výrobku na podklady s povrchovými úpravami nebo s materiály jiných výrobců je nutné všechny zamýšlené postupy předem vyzkoušet v souladu s platnými návody na testovací ploše.

Bezpečnostní opatření: Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TRC-030/24-pek, 23.06.2025