

TECHNICKÝ LIST 01.02.06-CSY



JUBIZOL Unigrund

Univerzální základní nátěr pro dekorativní omítky

1. Popis, použití

JUBIZOL Unigrund je vodní disperze akrylátových pojiv plněná jemným křemičitým pískem, určená k natírání různých druhů stěnových podkladů – včetně základních omítek fasádních tepelně izolačních systémů – před nanášením akrylátových, silikonových a silikátových dekorativních omítek.

Nátěr podklad podbarví a egalizuje (sjednocuje) z hlediska savosti, zvyšuje jeho vodoodpudivost a váže prachové a jiné nesoudržné částice, které z různých důvodů nebylo možné čištěním odstranit. Prodlužuje dobu zpracovatelnosti nanášené omítky a zvyšuje přídržnost k velmi hladkým a k méně savým podkladům.

2. Barevné odstíny

- bílý (odstín 1001)
- odstíny podle vzorníku JUB Barvy a omítky končící číslicemi 0, 1, 2, 3, 4 a 5 (na tónovacích stanicích JUMIX u prodejců)
- odstíny podle vzorníku JUB Favourite feelings končící písmeny A, B, C, D, E a F (na tónovacích stanicích JUMIX u prodejců)

Barvy různých odstínů lze vzájemně míchat v libovolných poměrech!

3. Technické údaje

Balení	2 kg, 5 kg, 18 kg	
Hustota	~1,232 kg/dm ³	
Ředění vodou hmotnostně	5 %	
Doba schnutí	Suchý na dotyk	~2 h
T = +20 °C, relativní vlhkost vzduchu = 65 %	Vhodný pro další úpravy	12 h

	Dosažení odolnosti povrchu proti omytí srážkovou vodou	24 h
Obsah těkavých organických látek (VOC)		2 g/l
Požadavek EU VOC - kategorie		A/g <30
Spotřeba		150-250 g/m ²
Doporučený počet vrstev		1

4. Podmínky provádění

Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí od +1 °C do +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesahovat 80 %.

Fasádní plochy chraňte před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem fasádními závěsy, avšak ani s nimi není dovoleno za deště, mlhy a silného větru (≥ 30 km/h) tyto práce provádět.

5. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez nesoudržných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot. U velmi znečištěných povrchů, všech betonových povrchů a povrchů napadených řasami a plísněmi se doporučuje omytí proudem horké vody nebo párou – tyto plochy se po omytí ještě dezinfikují.

Doba schnutí nových omítek a vyrovnávacích hmot je za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) nejméně 7 až 10 dní na každý centimetr tloušťky, u betonových povrchů je doba schnutí nejméně jeden měsíc. Při obnovovacích nátěrech z podkladu zcela odstraňte všechny staré, nesoudržné a vodou snadno rozpustné vrstvy barev, omítek, nástříků a jiných dekorativních úprav.

6. Nanášení nátěru

Výrobek před použitím důkladně promíchejte, podle potřeby ho lze naředit vodou do 5 %. Množství potřebné k natření jednotlivých ploch se vypočte nebo odhadne z výměry těchto ploch a z údajů o průměrné spotřebě. Ve specifických případech se spotřeba stanoví nanášením na dostatečně velkou testovací plochu.

Základní nátěr se aplikuje malířským štětcem vhodným k nanášení disperzních nátěrů nebo válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 - 20 mm mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilní potah z různých syntetických vláken – polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester) v jedné vrstvě. Při nanášení válečkem používejte vhodnou odkapávací mřížku.

Každá plocha se natírá souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro standardní váleček s dlouhým vlasem (kouty, rohy, žlábků, úzké špalety, atd.) se natírají předem, přičemž se používá vhodný štětec nebo menší váleček.

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit.

7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotách +5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním svitem, uchovávejte mimo dosah dětí! NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném obalu: nejméně 12 měsíců.

8. Ostatní informace

Technické listy jsou zpracovány na základě našich zkušeností s cílem, aby při použití výrobku bylo dosaženo optimálních výsledků. Za škody způsobené nesprávnou volbou výrobku, jeho nevhodným používáním nebo nekvalitním zpracováním nepřebíráme odpovědnost. Výrobce neodpovídá za vady a nedostatky v případech, kdy byl podklad pro aplikaci výrobku nedostatečně nebo nesprávně připraven nebo byly pro jeho přípravu použity nekvalitní materiály jiných výrobců. V případě nanášení výrobku na podklady se stávajícími povrchovými úpravami nebo s materiály jiných výrobců je nutné všechny zamýšlené postupy předem vyzkoušet v souladu s platnými návody na testovací ploše.

Bezpečnostní opatření: Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TRC-017/20-pek, 18.11.2025