

TECHNICKÝ LIST 03.02.16-CSY



JUPOL Block spray

Barva na blokování skvrn ve spreji

1. Popis, použití

JUPOL Block spray je rychleschnoucí barva na rozpouštědlové bázi, určená k lokálnímu blokování vodou ředitelných látek nebo skvrn, které jinak pronikají na povrch vnitřních stěn a nelze je plně zakrýt standardními disperzními barvami. Na rozdíl od klasických vodou ředitelných malířských barev JUPOL Block spray velmi dobře přilne i k nepříliš mastným povrchům (zbytky olejových skvrn apod.) a účinně skvrny blokuje a zakrývá. Výrobek se používá jako penetrace na menší problémové plochy a umožňuje jejich následné přetření malířskou disperzní barvou. Vzhledem k tomu, že se dodává ve spreji, je určen pouze k lokálnímu použití.

2. Barevné odstíny

- bílý (mat)

3. Technické údaje

Balení		400 ml
Barva		Bílá
Chemický základ		Rozpouštědlový
Hustota		~ 0,75 g/cm³
Tlak v nádobě		4 bar
Doba schnutí T = +20 °C, relativní vlhkost vzduchu = 65 %	Doba tvorby filmu (min.)	~ 10
	Suchý proti prachu (min.)	~ 20
	Vhodný pro další úpravy (min.)	~ 30
	Zcela suchý (hod.)	~ 24
Vlastnosti suchého filmu	Tloušťka při dvouvrstvěm nanášení (µm)	~ 15
	Tloušťka při čtyřvrstvěm nanášení (µm)	~ 35

Vzhled

matt

4. Podmínky nanášení

Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí od +5 °C do +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesahovat 80 %.

5. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, bez prachu a jiných uvolněných nebo nesoudržných částic. Co nejvíce odstraňte z podkladu všechny odolné skvrny a zbytky olejů a jiných mastnot.

Stávající vrstvy barev musí být nepoškozené a musí pevně držet na podkladu.

Použít barvu JUPOL Block spray na povrchy natřené barvami na bázi křídly nebo jinými barvami, které se vodou snadno rozmočí, na povrchy natřené olejovými barvami, laky a emaily není možné. Uvedené nátěry je potřeba zcela odstranit. Povrchy napadené plísními je nutné před barvením dezinfikovat přípravky ALGICIDE Plus spray nebo ALGICIDE Plus concentrate .

6. Příprava barvy

Před použitím nádobku důkladně protřepejte (alespoň 2 minuty, přičemž se ujistěte, že je slyšitelný pohyb kuličky uvnitř). Nádobku chraňte před úderem a dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození.

7. Nanášení barvy

V prostoru, kde se aplikuje JUPOL Block spray, zajistěte dostatečné větrání. Nepoužívejte barvu v blízkosti otevřeného ohně nebo předmětů zahřátých na vysokou teplotu. Barvu nanášejte z minimální vzdálenosti 25 cm v jedné nebo více tenkých vrstvách. Dbejte na to, aby na svislém povrchu barva nestékala, stříkání před každou další vrstvou přerušte. Pokud nanášíte barvu přímo na skvrny, ujistěte se, že barva přesahuje okraje skvrny alespoň o 1 cm, abyste minimalizovali pravděpodobnost, že skvrna pronikne do vrchního nátěru. Po 24 hodinách od poslední aplikace může následovat vrchní nátěr kvalitní disperzní barvou, jako je JUPOL Classic, JUPOL Gold supreme, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt, JUPOL Brilliant a JUPOL Junior.

Po použití vždy vyčistěte trysku. Otočte nádobku dnem vzhůru a trysku prostříkujte po dobu 2–3 sekund nebo dokud z trysky nepřestane vytékat barva. Po dokončení prostříkání nádobku znovu uzavřete originálním víčkem.

8. Údržba a obnova upravených povrchů

Nabarvené povrchy nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

9. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotách +5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením, uchovávejte mimo dosah dětí! NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném obalu: nejméně 18 měsíců.

10. Ostatní informace

Technické listy jsou zpracovány na základě našich zkušeností s cílem, aby při použití výrobku bylo dosaženo optimálních výsledků. Za škody způsobené nesprávnou volbou výrobku, jeho nevhodným používáním nebo nekvalitním zpracováním nepřebíráme odpovědnost. Výrobce neodpovídá za vady a nedostatky v případech, kdy byl podklad pro aplikaci výrobku nedostatečně nebo nesprávně připraven nebo byly pro jeho přípravu použity nekvalitní materiály jiných výrobců. V případě nanášení výrobku na podklady se stávajícími povrchovými úpravami nebo s materiály jiných výrobců je nutné všechny zamýšlené postupy předem vyzkoušet v souladu s platnými návody na testovací ploše.

Bezpečnostní opatření: Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TDS 009/25-čad, 23.05.2025