JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 01.01.09-CSY



JUPOL Denikol

Vnitřní základní nátěr pro blokaci skvrn

1. Popis, použití

JUPOL Denikol je nátěr vyrobený za bázi vápna a kaseinu, určený k blokování snadno rozpustných látek na vnitřních površích zdiva. Mezi tyto látky patří:
- nikotinové a dehtové povlaky v silně zakouřených prostorech;
- saze a dehet na stěnách komínů, v prostorech otevřených ohnišť a v prostorech, v nichž došlo k požáru;
- různé soli ve skvrnách od zatékání z důvodu poškozených vodovodních, teplovodních a kanalizačních vedení a zařízení, poškozených střech nebo od zatékání vody při hašení požárů;
- tanin a jiná barviva v krycí vrstvě sádrokartonových desek nebo ve hmotě dřevotřískových a dřevoštěpkových desek apod.
- vodou snadno rozpustné látky ve starých malbách a nátěrech, zejména od válečkovaných a jiných dekorativních nátěrů.

JUPOL Denikol váže vodou snadno rozpustné látky a mění je na vodou nerozpustné nebo těžko rozpustné látky, účinně zakrývá i méně intenzivní mastné skvrny. Pokud se neprovede blokování, uvedené látky se při malování vodovými barvami a při jiných mokrých procesech rychle rozmočí a v mokré vrstvě se rozpustí. Když pak nanesená vrstva uschne, skvrny se znovu ve větším nebo menším rozsahu vyskytnou.

Povrchy opravené přípravkem JUPOL Denikol se přetírají malířskou barvou typu JUPOL Classic, JUPOL Citro, JUPOL Vápenná malířská barva a VÁPNO Na bílení hašenè, ne však omyvatelnými latexovými a podobnými barvami, které vytvářejí velmi odolný film. V těch případech doporučujeme na blokování JUPOL Block.

POZOR! Na plochy ošetřené přípravkem JUPOL Denikol se nesmějí nanášet vyrovnávací hmoty.

2. Barevné odstíny

- bílý (odstín 1001)

3. Technické údaje

Balení	5 l

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Hustota		~1,22 kg/dm³
Ředění vodou hmotnostně		0 %
Doba schnutí	Suchý na dotyk	~2 h
T = +20 °C, relativní vlhkost vzduchu = 65 %	Vhodný pro další úpravy	24 h
Obsah těkavých organických látek (VOC)		1 g/l
Požadavek EU VOC - kategorie		A/g <30
Propustnost pro vodní páru EN ISO 7783-2	Faktor difúzního odporu μ	<100
	Hodnota Sd (d = 100 um)	<0,01 m třída 1
Spotřeba		150-400 ml/m²
Doporučený počet vrstev		1-2

4. Podmínky provádění

Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí od +7 ºC do +35 ºC, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesahovat 80 %.

5. Příprava podkladu

JUPOL Denikol lze použít pouze na suché vnitřní stěny a stropy, na nichž jsou pevné a soudržné stávající vrstvy barev. Před natíráním odstraňte prach a jiné volné částice a stávající blokační nátěry v případech, kdy se jedná o filmotvorné barvy na bázi organických rozpouštědel nebo podobné vrstvy. JUPOL Denikol nelze použít na povrchy natřené barvami na bázi křídy, a jinými vodou snadno rozpustnými barvami, ani na povrchy natřené olejovými barvami, laky a emaily. Uvedené nátěry se musí zcela odstranit.

6. Nanášení nátěru

Před použitím a několikrát během práce výrobek dobře promíchejte. V případě potřeby jej mírně zřeďte vodou (co nejméně – schopnost blokování skvrn s ředěním rychle klesá!). Množství potřebné k natření jednotlivých ploch se vypočte nebo odhadne z výměry těchto ploch a z údajů o průměrné spotřebě. Ve specifických případech se spotřeba stanoví nanesením na dostatečně velkou testovací plochu.

Nátěr se nanáší v jedné až dvou vrstvách malířským resp. zednickým štětcem vhodným pro disperzní nátěry, pouze výjimečně malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu mm; lze použít přírodní nebo umělé rouno, resp. textilní potah z různých syntetických vláken –), není vhodný potah z přírodního ovčího rouna. Druhou vrstvu lze nanášet, až když je první vrstva zcela proschlá, nikdy ne dříve než 24 hodin po dokončení prvního nátěru. Nátěr většinou neskryje skvrny zcela, avšak podstatně sníží jejich rozpustnost ve vodě.

Pro krycí, resp. dekorativní malířské nátěry plní JUPOL Denikol i funkci základního nátěru. S natíráním vrchní barvou je možné začít, až když je JUPOL Denikol zcela suchý – za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je to po nejméně jednom, raději po dvou dnech. Natírá-li se podklad opatřený JUPOL Denikol bílou barvou, často stačí pouze jedna vrstva barvy. Před malbou je možné podklad vytmelit, přičemž vyrovnávací hmota se nanáší přímo na suchý JUPOL Denikol.

7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotách +5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním svitem, uchovávejte mimo dosah dětí! NESMÍ ZMRZNOUT!
Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném obalu: nejméně 6 měsíců.

8. Ostatní informace

Technické listy jsou zpracovány na základě našich zkušeností s cílem, aby při použití výrobku bylo dosaženo optimálních výsledků. Za škody způsobené nesprávnou volbou výrobku, jeho nevhodným používáním nebo

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

nekvalitním zpracováním nepřebíráme odpovědnost. Výrobce neodpovídá za vady a nedostatky v případech, kdy byl podklad pro aplikaci výrobku nedostatečně nebo nesprávně připraven nebo byly pro jeho přípravu použity nekvalitní materiály jiných výrobců. V případě nanášení výrobku na podklady se stávajícími povrchovými úpravami nebo s materiály jiných výrobců je nutné všechny zamýšlené postupy předem vyzkoušet v souladu s platnými návody na testovací ploše.
Bezpečnostní opatření: Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TRC- 081/17-čad, 15.10.2026

JUB s.r.o.
Masarykova 265, 399 01 Milevsko, Česká republika
T: + 420 382 521 187
E: info@jub.cz.
jub.cz

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
ISO 50001 En-024
ISO 45001 H-022
Responsible Care®
Odgovorno ravnanje