

TECHNICKÝ LIST 01.03.09-CSY



ULTRAGRIP Primer

Základní nátěr na hladké a nesavé povrchy

1. Popis, použití

ULTRAGRIP Primer je středně zrnitý šedý nátěr vyrobený na základě styren-akrylátového pojiva a silikátových plniv. Je určen k natírání velmi hladkých povrchů z betonu, OSB a MDF desek, vláknocementových a sádkartonových desek, marmorinu (spatolato) a stávajících pevných a soudržných podkladů před lepením různých obkladů a nanášením vyrovnávacích hmot.

2. Barevné odstíny

- Šedý

3. Technické údaje

Balení	5 kg	
Hustota	~1,1 kg/dm ³	
Ředění vodou hmotnostně	0 %	
Doba schnutí T = +20 °C, relativní vlhkost vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	~2 h
	Vhodný pro další úpravy	~4 h
	Dosažení odolnosti povrchu proti omytí srážkovou vodou	~24 h
Obsah těkavých organických látek (VOC)	2 g/l	
Požadavek EU VOC - kategorie	A/g < 30	
Spotřeba	30-100 g/m ²	
Doporučený počet vrstev	1	
Přidržitost (EN4624)	>= 2 Mpa	

Absorpce vody _{w24} (EN 1062-3)	<0,13 kg/m ² *h _{0,5}
Absorpce vody - třída	W3

4. Podmínky provádění

Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí od +5 °C do +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nesmí přesahovat 80 %.

Fasádní plochy chraňte před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem fasádními závěsy, avšak ani s nimi není dovoleno za deště, mlhy a silného větru (≥ 30 km/h) tyto práce provádět.

5. Příprava podkladu

Podklad, na který se ULTRAGRIP Primer bude aplikovat, by měl být čistý, suchý a odmaštěný. U velmi znečištěných povrchů, všech betonových povrchů a povrchů napadených řasami a plísněmi se doporučuje omytí proudem horké vody nebo párou – tyto plochy se po omytí ještě dezinfikují.

Betonové podklady musí být staré nejméně 28 dní (vlhkost max. 3 %). Staré, nesoudržné nebo uvolněné vodou rozpustné nátěry, stěrky a jiné dekorativní vrstvy je třeba z podkladu zcela odstranit.

6. Nanášení nátěru

Výrobek před použitím promíchejte, nanáší se neředěný. Množství potřebné k natření jednotlivých ploch se vypočte nebo odhadne z výměry těchto ploch a z údajů o průměrné spotřebě. Ve specifických případech se spotřeba stanoví nanášením na dostatečně velkou testovací plochu.

Přípravek se aplikuje válečkem nebo malířským štětcem vhodným k nanášení disperzních nátěrů. Jednotlivé plochy natírejte souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Při nanášení válečkem používejte vhodnou odkapávací mřížku.

Časový interval od nanášení základního nátěru po následnou úpravu musí být 4 – 24 hodin. Za vysokých teplot a nízké vlhkosti vzduchu lze provádět následnou úpravu i dříve než po 4 hodinách.

Náradí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit.

7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotách +5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním svitem, uchovávejte mimo dosah dětí! NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném obalu: nejméně 12 měsíců.

8. Ostatní informace

Technické listy jsou zpracovány na základě našich zkušeností s cílem, aby při použití výrobku bylo dosaženo optimálních výsledků. Za škody způsobené nesprávnou volbou výrobku, jeho nevhodným používáním nebo nekvalitním zpracováním nepřebíráme odpovědnost. Výrobce neodpovídá za vady a nedostatky v případech, kdy byl podklad pro aplikaci výrobku nedostatečně nebo nesprávně připraven nebo byly pro jeho přípravu použity nekvalitní materiály jiných výrobců. V případě nanášení výrobku na podklady se stávajícími povrchovými úpravami nebo s materiály jiných výrobců je nutné všechny zamýšlené postupy předem vyzkoušet v souladu s platnými návody na testovací ploše.

Bezpečnostní opatření: Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: UGP-SRB-01/24, 28.01.2026