

TECHNICKÝ LIST 20.04.02-CZE DEKORATIVNÍ OCHRANA DŘEVA

JUBIN Lasur transparent matt

matná akrylátová bezbarvá lazura na dřevo

1. Popis, použití

JUBIN Lasur transparent matt je transparentní lazurovací nátěr na dřevo, vyrobený na základě vodní disperze akrylátových pojiv, určený k vnějšímu a vnitřnímu použití. Je určen k ochraně dřevěných střešních konstrukcí, říms a obkladů, dřevěného zábradlí a dřevěného vybavení staveb a zahradního nábytku apod. Nátěr lze nanášet i na povrchy již natřené tónovanou barvou JUBIN Decor universal, pokud chceme docílit matného vzhledu. Pro jednotlivé případy jsou podrobnosti z hlediska komplexní ochrany dřeva uvedeny v následující tabulce.

Popis požadované úpravy		Doporučená ochrana	
		základní nátěr	dekorativní nátěr
– první natírání – renovační nátěry (staré nátěry jsou popraskané a uvolněné od podkladu – před natíráním je částečně nebo zcela odstraníme)	dřevěné konstrukce a prvky vně i uvnitř stavebních objektů (ne v obytných prostorech)	1 x JUBIN Wood impregnation UV	2 x JUBIN Lasur transparent matt
	dřevěné konstrukce a prvky uvnitř stavebních objektů (v obytných prostorech)	není potřeba nebo 1 x JUBIN Lasur transparent matt (ředěný vodou do 10 %)	2 x JUBIN Lasur transparent matt
– renovační nátěry (staré nátěry nejsou popraskané ani uvolněné od podkladu – před natíráním je jemně zdrsňuje lehkým přebroušením)	dřevěné konstrukce a prvky kdekoli vně i uvnitř stavebních objektů	není potřeba	2 x JUBIN Lasur transparent matt

JUBIN Lasur transparent matt zvýrazňuje texturu dřeva a rychle schne. Lze ho použít i pro nátěry dětských hraček a hřišť, což je doloženo potvrzením vydaným slovinským zdravotním ústavem (resp. shodou se standardy EN 71-3 a EN 71-9).

2. Balení a barevné odstíny

plastové nádoby 0,65 a 2,25 l

- bezbarvý



3. Technické údaje

hustota (kg/dm ³)		~ 1,05
VOC - obsah těkavých organických látek (g/l)		< 22 požadavek EU VOC – kategorie A/e (od 01.01.2010): < 130
doba schnutí T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (hod.)	suchý na dotyk	~ 2
	vhodný pro další nátěr	4 až 6
vzhled suchého barevného filmu	při úhlu odrazu 60 °	polomat

Hlavní složky: akrylátové pojivo, asociativní zahušťovadlo, transparentní pigmenty, voda.

Poznámka: deklarované vlastnosti a technické parametry jsou dosaženy po 30 dnech polymerizace barevného filmu.

4. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý – bez uvolněných částic, prachu, mastnot a jiných nečistot. Vlhkost dřeva by neměla překročit 12 % (dřevo z listnatých stromů) resp. 15 % (dřevo z jehličnatých stromů). V případě, že je povrch dřeva znečištěný od pryskyřice, očistíme ho nitro ředidlem a necháme dobře vyschnout. Případné vady (trhliny, prohlubně apod.) opravíme tmelem na dřevo JUBIN Akrilin (vybereme co nejbližší odstín barvě dřeva).

Na prvky vystavené srážkám a jiným povětrnostním vlivům před prvním natíráním, resp. při obnovovacích nátěrech poté, co jsme částečně nebo zcela odstranili staré lazurované nátěry, nanese základní nátěr JUBIN Impregnation UV, který zvyšuje UV odolnost nátěrového systému. Pokud nejsou původní vrstvy poškozené, není při renovačních nátěrech základní nátěr potřebný.

Pro interiéry používáme jako základní nátěr jen částečně naředěný JUBIN Lasur, obvykle však není základní nátěr vůbec potřebný.

Po nanesení základního nátěru JUBIN Impregnace UV povrch jemně přebrousíme, abychom odstranili zdvihnutá dřevěná vlákna.

Přibližná, resp. průměrná spotřeba při jednovrstvém nanášení (závisí na savosti a hrubosti podkladu):	
JUBIN Impregnation UV	90 - 120 ml/m ²
JUBIN Lasur transparent matt	60 – 80 ml/m ²

5. Příprava materiálu

Před použitím JUBIN Lasur transparent matt dobře promícháme a pokud je potřeba, naředíme do 5 % vodou. Nanášíme-li nátěr stříkáním nebo pro první nátěr v případě rychlého schnutí ho můžeme naředit i více, avšak max. do 10 %.

POZOR! Transparentnost nátěru se ředěním rychle zvyšuje!

Materiál různých výrobních šarží, resp. různého data výroby, který potřebujeme na nátěr ucelené plochy, v dostatečně velké nádobě předem egalizujeme (vzájemně promícháme). Pro velké plochy, u kterých není technicky možné takto připravit nátěr ani na jednu vrstvu, smícháme v egalizační nádobě nejdříve materiál z nejméně tří balení. Když spotřebujeme jednu třetinu takto připraveného nátěru, dolijeme do egalizační nádoby nový materiál a se zbytkem v nádobě ho důkladně promícháme atd.



6. Nanášení nátěru

JUBIN Lasur transparent matt nanášíme ve dvou až třech vrstvách na suchý a čistý povrch štětcem, vhodným malířským válečkem nebo stříkáním. Z důvodu rychlého schnutí doporučujeme nanášet nátěr v pruzích bez přerušení, případné kapky ihned roztíráme, aby nezaschly. Před druhým nátěrem povrch zlehka zbrousíme jemným brusným papírem, abychom odstranili zdvihnutá dřevěná vlákna.

Jakékoli „úpravy“ lazury během natírání (dodatečné tónování, ředění apod.) nejsou přípustné. Množství materiálu, které budeme potřebovat k natření jednotlivých ploch, spočteme nebo odhadneme podle velikosti povrchu ploch a údajů o průměrné spotřebě. Ve specifických případech spotřebu určíme měření na dostatečně velké testovací ploše.

Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních, resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a podkladu musí být mezi +5 °C a +30 °C, vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Optimální pracovní teplota je mezi +10 °C a +25 °C. Při venkovních pracích povrchy během natírání a schnutí nátěru chráníme před silnějším slunečním zářením a větrem, avšak ani na takto chráněných plochách nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět!

Vzhled lazury se může lišit podle druhu a savosti dřeva, drsnosti povrchu a počtu nanesených vrstev.

Přibližná, resp. průměrná spotřeba při jednovrstevém nanášení (závisí na savosti a hrubosti podkladu): JUBIN Lasur transparent matt	60 – 80 ml/m ²
--	---------------------------

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou nebo vodním roztokem běžných univerzálních čisticích prostředků. Pomocí špachtle pro odstranění barvy očistěte váleček a ihned po použití jej důkladně omyjte.

7. Pokyny pro bezpečné zacházení a ochrana zdraví při práci

Podrobnější informace týkající se zacházení s výrobkem, používání osobních ochranných prostředků, nakládání s odpady, čištění náradí, pokyny pro první pomoc, symboly nebezpečnosti, signální slova, nebezpečné komponenty k etiketování, údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku JUB, který je k dispozici na webových stránkách nebo u prodejce. Při použití výrobku je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy z oboru stavebních, fasádnických a malířských a natěračských prací.

8. Údržba a obnova natřených povrchů

Trvanlivost lazurovacího nátěru závisí na druhu dřeva, počtu nanesených vrstev a umístění a výšce objektu. Na více sluncem ozářených plochách je stárnutí intenzivnější, proto zde musíme nátěr častěji obnovovat.

Natřené povrchy nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést nebo vyluxovat. Zachycený prach a trvalejší nečistoty odstraníme jemným omytím měkkým hadrem nebo houbou namočenou v roztoku běžných univerzálních čisticích prostředků.

Povrchy, z nichž není možné nečistoty nebo skvrny uvedeným způsobem odstranit, opatříme renovačním nátěrem, který zahrnuje dvě nové vrstvy lazury, jak je uvedeno v odst. Nanášení nátěru. Základní nátěr při obnovovacích nátěrech obvykle není potřebný.

9. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C, mimo dosah dětí; chraňte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: 36 měsíců.



10. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované nebo předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, jehož součástí je průběžné ověřování kvality výrobku ve vlastních laboratořích, občasně také v Zavodu za gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Kontrolu zdravotní nezávadnosti vytvrzeného výrobku na dřevěném povrchu provedl Zavod za zdravstveno varstvo v Mariboru – výrobek byl zhodnocen jako vyhovující, zdraví neškodný a vhodný i pro nátěry dětských hraček a hřišť. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

11. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Vzhled výrobku se od potvrzené předlohy může mírně lišit, neboť je závislý na druhu a nasákavosti dřeva, hrubosti podkladu a množství nátěrů. Pro kontrolu je směrodatná správně usušená vrstva materiálu, nanesená na testovací podklad a standard, uložený v TRC JUB d.o.o. Odlišnost vzhledu, která je důsledkem nevhodných pracovních podmínek, jiné přípravy lazury než je uvedeno v návodu, její nanesení na nesprávně připravený (málo nebo příliš savý, málo nebo příliš hrubý, vlhký resp. nedostatečně suchý) podklad, nemůže být předmětem reklamace.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: TRC-116/19-čad-cze, 10. 12. 2019

JUB a.s.

399 01 Milevsko

T: +420 382 521 187

F: +420 382 521 810

I: www.jub.cz



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů
ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2015

