

TECHNICKÝ LIST 20.11.03-CZE
DEKORATIVNÍ OCHRANA DŘEVA

JUBIN Impregnace F

biocidní základní nátěr na ochranu dřeva

1. Popis, použití

JUBIN Impregnace F (JUBIN Impregnacia F) je bezbarvý impregnační resp. penetrační nátěr, vyrobený na základě vodní disperze alkydových pojiv, obsahující fungicidní prostředek pro ochranu dřeva před hnilobou a modráním. Je vhodný k ochraně přístřešků, dřevěných říms a obkladů, dřevěných plotů a dřevěného vybavení staveb před jejich natíráním lazurami a krycími barvami a laky na vodním i rozpouštědlovém základě (např. JUBIN Lasur, JUBIN Decor universal, JUBIN Lasur classic, JUBIN Lasur UV premium, JUBIN Email universal). Nejvhodnější je jeho použití tam, kde dřevo není v bezprostředním styku s terénem a není namočeno do vody. Pro použití k ochraně dřeva v obytných prostorech se nedoporučuje. Podrobnosti k jednotlivým možnostem při natírání jsou uvedeny v následující tabulce:

Popis		Základní nátěr	Dekoratívni nátěr
– první natírání nebo – renovační nátěry (staré nátěry jsou popraskané a uvolněné od podkladu – před natíráním je částečně nebo zcela odstraníme)	dřevěné konstrukce a dřevěné prvky vně a uvnitř stavebních objektů (ne v obytných prostorech)	1 x JUBIN Impregnace F	2 x JUBIN Lasur nebo 3 x JUBIN Lasur classic nebo 2 x JUBIN Lasur UV premium
	dřevěné konstrukce a dřevěné prvky vně a uvnitř stavebních objektů (ne v obytných prostorech)	1 x JUBIN Impregnace F a 1 x nebo 2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	dřevěné konstrukce a dřevěné prvky vně a uvnitř stavebních objektů (ne v obytných prostorech)	1 x JUBIN Impregnace F a 1 x JUBIN Wood primer	2 x JUBIN Email universal

Klasifikace podle ES 528/2012: Výrobce biocidních účinných látek zaručuje shodu biocidního výrobku JUBIN Impregnace F se směrnicí ES 528/2012 v oblasti ochrany dřeva proti hnilobě a houbám (modráním).
Číslo povolení biocidního přípravku: CZ-0019185-0000.

2. Balení

plastové nádoby 0,65 l



3. Technické údaje

hustota (kg/dm ³)		~1,00
obsah těkavých organických látek VOC (g/l)		< 25 požadavek EU VOC – kategorie A/d (od 01. 01. 2010): < 130
doba schnutí T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (hod.)	suchý na dotyk	~ 6
	vhodný pro další nátěr	~ 24

Hlavní složky: alkydové pojivo, fungicidní prostředky, voda.

4. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý – bez uvolněných částic, prachu, mastnot a jiných nečistot. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15% (dřevo z listnatých stromů) resp. 18% (dřevo z jehličnatých stromů). V případě, že je povrch dřeva znečištěn od pryskyřice, očistíme ho nitro ředidlem a necháme dobře vyschnout. Případné vady (trhliny, prohlubně apod.) opravíme tmelem na dřevo JUBIN Akrylin (odstín co nejbližší barvě upravovaného dřeva).

Při obnově starých, pevných a soudržných lazur povrch důkladně očistíme tvrdým kartáčem. Původní uvolněné a popraskané nátěry zcela odstraníme a očištěný povrch přebrousíme jemným brusným papírem.

5. Příprava nátěru

Výrobek se neředí, před použitím JUBIN Impregnaci F jen dobře promíchejte.

6. Nanášení nátěru

Nátěr se nanáší v jedné nebo dvou vrstvách na suchý a čistý povrch štětcem, stříkáním nebo namáčením (5 – 10 minut). Nátěr je po 24 hodinách suchý a je vhodný k nanášení vrchního nátěru – lazury nebo krycí barvy. Po nanesení JUBIN Impregnace F dřevo nebrousíme, pro odstranění zdvihnutých dřevěných vláken přebrousíme až první vrstvu vrchního nátěru JUBIN Lasur, JUBIN Decor universal, JUBIN Lasur classic, JUBIN Lasur UV premium nebo JUBIN Email universal.

Po dobu aplikace je potřeba zabránit styku impregnovaného dřeva s včelami a chránit ho před deštěm, aby se zabránilo rozšíření biocidního prostředku do životního prostředí. Po odpovídající době schnutí je povinný nátěr JUBIN Lasur, JUBIN Decor universal, JUBIN Lasur classic, JUBIN Lasur UV premium nebo JUBIN Email universal. Okolí místa aplikace je třeba předem zakrýt, aby nedošlo ke kontaminaci země nebo vodních toků. Podle platných předpisů není dovoleno použití výrobku jako běžného dezinfekčního prostředku, jako biocidního prostředku pro osobní hygienu, jako dezinfekce pro privátní použití ani zdravotnická zařízení, jako dezinfekčního prostředku pro prostory s potravinami a krmivy, jako prostředku pro ochranu textilií, kůže, gumy a polymerních materiálů, jako finálního ochranného prostředku ve stavebnictví, jako přípravku pro ochranu chladicích kapalin a systémů průmyslové výroby, pro předcházení vzniku slizu, pro ochranu kapalin v kovodělném průmyslu ani jako konzervačního prostředku pro potraviny a krmiva.

Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a podkladu musí být mezi +5 °C a +30 °C (optimální pracovní teplota je mezi +10 °C a +25 °C), vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Při venkovních pracích povrchy během natírání a vyzrávání nátěru chráníme před silnějším slunečním zářením a větrem, avšak ani na takto chráněných plochách nesmíme za deště, mlhy a silného větru (≥30 km/h) tyto práce provádět!

Přibližná resp. průměrná spotřeba při jednovrstvém nanášení:
JUBIN Impregnace F ~ 180 ml/m², závisí na savosti a hrubosti podkladu, vlhkosti dřeva a způsobu nanášení

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou nebo vodním roztokem běžného čisticího prostředku.



7. Pokyny pro bezpečné zacházení a ochrana zdraví při práci

Podrobnější informace týkající se zacházení s výrobkem, používání osobních ochranných prostředků, nakládání s odpady, čištění nářadí, pokyny pro první pomoc, symboly nebezpečnosti, signální slova, nebezpečné komponenty k etiketování, údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku JUB, který je k dispozici na webových stránkách nebo u prodejce. Při použití výrobku je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy z oboru stavebních, fasádnických a malířských prací.

8. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C, mimo dosah dětí; chraňte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 24 měsíců ode dne výroby.

9. Kontrola kvality

Výrobek byl vyvinut ve spolupráci s TROY CHEMICAL Company. Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované nebo předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, jehož součástí je průběžné ověřování kvality výrobku ve vlastních laboratořích, občasné také v jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

10. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Tento technický list je prvním vydáním; výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: **TRC-015/19-čad**, 12. 02. 2019

JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko
Česká republika

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz



Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů
ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2015

