

TECHNICKÝ LIST 01.01.18-CZE
ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

ULTRAGRIP Primer

univerzální základní nátěr na nesavé a hladké podklady

1. Popis, použití

ULTRAGRIP Primer je středně zrnitý šedý nátěr, vyrobený na základě styren-akrylátového pojiva a silikátových plniv. Je určen k natírání velmi hladkých povrchů z betonu, OSB a MDF desek, vláknocementových a sádkartonových desek, marmorinu (spatolato) a starších pevných a soudržných podkladů před lepením různých obkladů a nanášením vyrovnávacích hmot.

2. Balení

plastová vědra 5 kg

3. Technické údaje

hustota (kg/dm ³)		1,0 – 1,1
obsah sušiny (%)		46 – 48
přídržnost EN 1348 (MPa)		≥ 1
nasákavost w ₂₄ EN 1062-3 (kg/(m ² h ^{0,5}))		< 0,1 W3 – třída 3 (nízká nasákavost)
doba schnutí – T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 % (hodin)	suchý na dotyk	~ 2
	vhodný pro další úpravy	~ 4 – 24
obsah těkavých organických látek VOC (g/l)		< 2 požadavek EU VOC – kategorie A/g (od 01.01.2010): < 30

Hlavní složky: styren-akrylátové pojivo, křemičitá plniva, zahušťovadla, celulózová vlákna, aditiva, voda

4. Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a očištěný od uvolněných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot. Podklady z betonu musí být staré alespoň 28 dní (max. dovolená vlhkost je 3 %). Z podkladu je nutné zcela odstranit všechny staré nesoudržné a vodou snadno rozpustné vrstvy barev, omítek, nástřiků a jiných dekorativních vrstev.

5. Návod k použití

Výrobek před použitím i občas během práce promíchejte. Nanášejte se neředěný! Množství, potřebné na natření jednotlivých ploch, vypočítejte nebo odhadněte z výměry těchto ploch a z údajů o průměrné spotřebě. Ve specifických případech určíme spotřebu nanášením na dostatečně velkou testovací plochu. Nanášejte se válečkem nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních nátěrů. Ucelenou plochu natíráme souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému.

Časový interval od nanášení základního nátěru po následnou úpravu musí být 4 – 24 hodin. Za vysokých teplot a nízké vlhkosti vzduchu lze provádět následnou úpravu i dříve než po 4 hodinách.



Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních, resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %.

Při aplikaci v exteriéru chráníme fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (≥ 30 km/h) tyto práce provádět.

Přibližná, resp. průměrná spotřeba (závisí na savosti a hrubosti podkladu): ULTRAGRIP Primer 30 - 100 g/m ²

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit.

6. Pokyny pro bezpečné zacházení

Podrobnější informace týkající se zacházení s výrobkem, používání osobních ochranných prostředků, nakládání s odpady, čištění nářadí, pokyny pro první pomoc, symboly nebezpečnosti, signální slova, nebezpečné komponenty k etiketování, údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku JUB, který je k dispozici na webových stránkách nebo u prodejce. Při použití výrobku je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy z oboru stavebních, fasádnických a malířských prací.

7. Skladování, přepravní podmínky a trvanlivost

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C, mimo dosah dětí; chraňte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUT!

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 12 měsíců.

8. Kontrola kvality

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými normami. Dosahování deklarované, resp. předepsané úrovně kvality zajišťuje v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001, který zahrnuje každodenní kontrolu ve vlastních laboratořích a kontrolu v různých tuzemských a zahraničních nezávislých odborných zařízeních. Při výrobě produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikátem ISO 14001

9. Ostatní informace

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Označení a datum vydání: UGP-SRB-01/24-cze, 30. 01. 2024

JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko
Česká republika

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz

Výrobce:
JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva 5
22310 Šimanovci
Srbsko
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs
www.jub.eu

